



# FICHA TÉCNICA REVESTIMIENTO LISO VALCRON LISO

Pinturas FRAYCAR.

**DESCRIPCIÓN** VALCRON es un revestimiento liso para fachadas, impermeable y transpirable, buena cubrición y resistencia a la intemperie cuyas principales propiedades son:

- Revestimiento hidrófugo para fachadas.
- Fácil aplicación.
- Elevada cubrición, y blancura.
- De gran dureza y resistencia.

Se obtienen acabados lisos (con rodillo de lana o brocha). Si se aplica con compresor se obtiene un acabado "gotelé" muy fino o si se pasa posteriormente un peine, acabados tipo "tela artillera". Con rodillo de espuma se obtiene un picado muy suave e incluso otro tipo de acabados muy variados como el acabado estriado.

---

**APLICACIONES PRINCIPALES** Revestimiento para soportes de hormigón, tanto en interior como exterior, fachadas, patios de luces, viviendas, etc.

---

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	<b>Acabado:</b>	Mate
	<b>Color:</b>	Carta VALCRON, Carta RAL
	<b>Naturaleza del ligante:</b>	Resinas copolímeras
	<b>Pigmento:</b>	Bioxido de titanio
	<b>Densidad:</b>	1,50 gr./cm <sup>3</sup>
	<b>Diluyente:</b>	Agua
	<b>Tiempo de secado:</b>	
	- <b>Al tacto:</b>	2 horas
	- <b>Repintado:</b>	De 2 a 4 horas
	- <b>Total:</b>	28 días
	<b>Toxicidad:</b>	No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.
	<b>Temperatura mínima de aplicación:</b>	5°C.
	<b>Rendimiento:</b>	8 a 10m <sup>2</sup> /Kg. con rodillo de lana.

---

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE** Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En paredes de fachadas que presenten manchas de moho, es conveniente hacer previamente un lavado ácido seguido de un lavado con agua solo. En caso de soportes difíciles con restos de cal, salitre, polvo suelto, etc., es conveniente preparar la pared con fijador Acrifix para uniformizar la absorción del soporte.



**FICHA TÉCNICA**  
**REVESTIMIENTO LISO**  
**VALCRON LISO**

*Pinturas FRAYCAR.*

**APLICACIÓN**

Es recomendable preparar el soporte con el mismo material diluido con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5Kg. de pintura). Para la segunda mano, diluir de un 5% a un 10% (un vaso de agua por cada 5Kg. de pintura). Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión. Es conveniente dar dos manos para conseguir un buen acabado.

---

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Estabilidad de almacenamiento:

- Al resguardo sin abrir: 1 año
- 

**NOTA:** Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe Nº 21.002-96189.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.