



# FICHA TÉCNICA PLÁSTICOS SEMI-MATES DECORACIÓN SEDA

Pinturas FRAYCAR.

**DESCRIPCIÓN** Pintura plástica vinílica de alta calidad y nivelación. Textura sedosa cáscara de huevo. Excelente rendimiento para interiores-exteriores.

---

## CARACTERÍSTICAS

- Decorados de interior y de exterior.
  - Producto lavable con gran suavidad al tacto.
  - Aplicable sobre cemento, yeso, etc.
  - Fácil aplicación.
  - Buena cubrición, blancura y nivelación.
  - Gran rendimiento.
  - Acabados lisos.
- 

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Acabado:</b>	Semi-Mate
<b>Naturaleza del ligante:</b>	Resinas copolímeras
<b>Pigmento:</b>	Bioxido de titanio
<b>Densidad:</b>	1,58 gr./cm <sup>3</sup>
<b>Contenido en sólidos</b>	61,35%
<b>Diluyente:</b>	Agua
<b>Temp. Mínima de Aplicación:</b>	5 °C
<b>Blancura (intervalo de 0-100):</b>	93.
<b>Cubrición (interv. contraste 0-100):</b>	93.
<b>Tiempo de secado:</b>	
- <b>Al tacto:</b>	1,5 horas.
- <b>Repintado:</b>	2-4 horas
<b>Toxicidad:</b>	No contiene compuestos de arsénico, mercurio, plata o plomo.
<b>Rendimiento:</b>	8 a 10m <sup>2</sup> /Kg.
<b>Color:</b>	Blanco. Tonos suaves
<b>Estabilidad de Almacenamiento:</b>	Al resguardo sin abrir 1año.
<b>Reacción al fuego:</b>	Bs2;d0

---

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE** Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando las partículas sueltas de la pared. En paredes que presenten manchas de moho, es conveniente hacer previamente un lavado ácido seguido de un lavado con agua solo. En caso de soportes difíciles con restos de cal, salitre, polvo suelto, etc., es conveniente preparar la pared con fijador Acrifix para uniformizar la absorción del soporte.



**FICHA TÉCNICA**  
**PLÁSTICOS SEMI-MATES DECORACIÓN**  
**SEDA**

*Pinturas FRAYCAR.*

**APLICACIÓN**

Es recomendable dar dos manos para la aplicación, diluyendo con agua en una proporción de un 15% a un 20% para la primera mano (1 litro de agua por cada 5Kg. de pintura). Para la segunda mano, diluir de un 5% a un 10% (un vaso de agua por cada 5Kg. de pintura). Ha de aplicarse con rodillo de lana, brocha o equipo de presión.

---

**NOTA:**

Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA. Informe Nº 21.002-96-189.